

LA SUPERGRILLE POUR LAVER VOS VÊTEMENTS DE PLEIN AIR! V1.0

Ce que c'est :

J'ai compilé les instructions de nettoyage des principaux fabricants de plein air et je les ai toutes mises dans une fantastique grille pour mes amis randonneurs. À imprimer recto-verso et plastifier!

Règles générales :

- Ne jamais mettre d'assouplissant.
- Toujours fermer les velcros de vos vêtements avant de les laver
- Presque toujours fermer les fermetures éclair (Arcteryx recommande d'ouvrir celles des poches pour leurs vêtements).
- Libérer les tensions des cordons et élastiques (il faut que ce soit lousse).
- Lorsqu'il n'est pas écrit **Détergent Régulier**, optez pour un savon sans rinçage ou un nettoyant sans agent tensioactif, sans assouplissant, sans enzyme ou parfum. Par exemple, un détergent régulier va boucher les pores de votre goretex et laisser des traces blanches de savon sur le vêtement.
- Toujours favoriser les instructions du fabricant de votre vêtement vs celui de votre produit nettoyant.
- Généralement, il est recommandé de mettre les couleurs similaires ensemble. Si vous mettez votre softshell blanc avec le rose de votre copine... Ça se pourrait que vous deviez vous contenter des RSRN.
- Je n'ai trouvé aucun fabricant qui recommande les solutions mixtes (ex : agent nettoyant ET imperméabilisant). Tous les fabricants recommandent de faire ces deux choses de façon séparées.
- Les produits nettoyants Grangers sont toujours plus recommandés par les fabricants que les produits Nixwax. (Personnellement, j'ai utilisé les deux sans problèmes).
- Un document complet sur les méthodes d'imperméabilisation pourrait être fait. Fiez-vous aux instructions
- Les températures pour le lavage sont : Chaud 50°C, Tiède 40 °c, Froid 30 °c et pour le séchage : Chaud 60 à 50°C, moyen 40 °c, faible 30 °c
- La quantité de savon à linge est indiquée par le fabricant du produit nettoyant choisi.

Avertissement! Je ne prends aucune responsabilité quant à la validité des informations ici présentes. Je les ai prises sur les sites web des différentes marques de plein air. Fiez-vous toujours aux instructions fournies par les fabricants de vos vêtements!

GUIDE ULTIME D'ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE PLEIN AIR par Alexis Laliberté

Matériel	Quand?	Température	Produits	Sécheuse	Imperméabilisant	Note
Laine de Mérino	Au besoin, idéalement après chaque activité.	Tiède	Détergent régulier (pas de détergent pour la laine) PAS DE BLEACH OU D'ASSOULISSANT	Seul les bas vont à la sècheuse. Le reste doit être suspendu.	Non	Fermer les fermetures éclair avant le lavage. Mettre les couleurs similaires ensemble.
Gore Tex	Après 10-12 jours d'utilisation intense ou 20-30 d'utilisation légère	Tiède	GRANGERS Performance Cleaner spécialisé pour le GoreTex	Secouer avant d'envoyer à la machine. Température moyenne pendant 40 à 50 minutes.	Oui, au besoin Granger's XT Proofer ou Nixwax TX.Direct	Fermer les fermetures éclair principales. Arcteryx recommande d'ouvrir celles des poches avant le lavage. Libérez les tensions des élastiques TRÈS IMPORTANT D'ENVOYER À LA SÈCHEUSE POUR RÉACTIVER LES PORES DU VÊTEMENT.
eVent	Non spécifié, au besoin. Similaire au GoreTex	Eau froide pour Westcomb. Eau tiède pour REI CYCLE DÉLICAT!!!	Grangers Performance Cleaner (anciennement Grangers 30) pour eVent ou Nixwax Tech Wash. Pas d'assouplisseur. 2 CYCLES DE RINCAGE OBLIGATOIRE	Optionnel. Peut être séché suspendu ou 15 min à température moyenne à la sècheuse.	Oui, Granger's after wash	Fermer les poches, fermeture éclair et velcros avant le lavage.
Manteau isolé avec duvet (down jacket)	Au besoin	Cycle délicat et deux rincages. Eau froide	Nixwax Down Wash ou Grangers Down Cleaner	30-40min à température chaude	Si pertinent	Utiliser une laveuse à chargement frontal! North Face recommande d'envoyer le manteau chez un
Laine polaire - polartec	Au besoin	Eau tiède	Pas spécifié. Pas de javel, pas d'assouplisseur. Peut être utilisé avec Grangers Performance Cleaner	Faible température	Non	Ne pas envoyer chez le nettoyeur. Peut être lavé en même temps que le goretex selon Arcteryx.
Softshell (windstopper et Polartec Powershield Pro)	Au besoin	Eau tiède		Température moyenne	Lorsque ne résiste plus à l'eau. Après lavage utiliser Grangers XT proofer puis envoyer à la sècheuse à moyen pendant 40 à 50 minutes.	Ne pas utiliser d'imperméabilisant qui s'applique pendant le lavage.
Vêtements techniques toile-coton	Au besoin	Eau froide	Détergent ordinaire ou Grangers Tech Wash	Température faible	optionnel	Repasser a faible chaleur au besoin.
Vêtements techniques Polyester	Au besoin	Eau froide	Non-spécifié. Nixwax basewash	Étendre à plat pour sécher	Optionnel si pertinent	Ne pas repasser
Laine régulière	Au besoin	A la main en eau froide	Zero – Woolite ou Nixwax Wool Wash	Étendre à plat pour sécher	non	Arcteryx recommande de les envoyer chez le nettoyeur